

Tehnički List
Izdanje 14.01.09

Sikasil® Universal

Sikasil® Universal

Acetatno-silikonska masa za zaptivanje

General Indications

Opis Sikasil® Universal je 1-komponentni acetatni silikon za zaptivanje sa niskim modulom elastičnosti, koji očvršćava u dodiru sa vlagom iz vazduha.

Upotreba Sikasil® Universal je veoma elastičan i fleksibilan i poseduje veoma dobru adhezionu moć na velikom broju ne poroznih podloga, tako da je pogodan za upotrebu na staklu i kod vodonepropusnog zaptivanja stakla. Ne-porozne podloge kao:

- staklo
- keramika i keramičke pločice
- aluminijum

Prednosti

- veoma dobra elastičnost i fleksibilnost
- veoma dobra otpornost na starenje, skupljanje, pucanje i izbeljivanje
- bez rastvarača
- veoma dobra adhezija na veliki broj ne-poroznih podloga
- nizak modul elastičnosti

Karakteristike

Boja transparentna, bela

Pakovanje kutija sa 12 kartuša, 280 ml k a r t u š a

Rok trajanja 12 meseci od dana proizvodnje, ukoliko je propisno uskladišten u originalnom neotvorenom pakovanju.

Tehničke karakteristike

Temperatura primene od +5°C do +40°C

Specifična težina Transparentni: ~ 0.98 g/cm³ (DIN 53479)

Otvoreno vreme prerade (na 23°C pri 50% r.v.) 25 minuta (EN ISO 291)

Brzina očvršćavanja (na 23°C pri 50% r.v.) 1.5 mm / 24 h (EN ISO 291)

E - modul na 100% istezanja ~ 0.36 MPa (ISO 8339)

Čvrstoća pri zatezanju savijanjem ~ 0.60 MPa (ISO 8339)

Čvrstoća po Shore A ~20 (ISO 868)

Čvrstoća pri zatezanju kidanjem 4 N/mm (DIN 34 Method C)

Povratna elastičnost > 90 % (DIN EN 27389)

Kapacitet pomeranja 20% (ISO 11600)

